

DATOS TÉCNICOS FINITEXT[®] ARY 5500 CI

Marca de comercio: FINITEXT[®]

Tipo: Hilado con trenzado exterior

Material de salida: Hilado de grafito expandido e inonel (Cr20 Ni80, 0,1mm)

Propiedades		Diapasón	Método de test
Tipo del tejido	Grafito expandido con fibra de algodón		
Inonel contenido	%	14-16	
Numero de fibras	tex	5500+10%	F.I. 1883

Es admisible que a cada 10 metros del hilado, 2 – 3 cm del trenzado sean dobles.

Refuerzo: cobre, latón, acero inoxidable, alambre inonel y otros – a pedido

Aplicación: A causa de la su excelente termorresistencia y de las altas propiedades de aislamiento se recomienda la producción de cordeles, cuerdas y otros de buena resistencia al calor. Se recomienda para sustitución de materiales de amianto.

Peligros para la salud humana: No son constatados.

