

DATOS TÉCNICOS FINITEXT® EG 106

Marca de comercio: FINITEXT®

Tipo: Hilado texturado

Producto de salida: E fibra de vidrio

Propiedades		Diapasón	Método de test
Numero de fibras	tex	1250	F.I. 1883
Fuerza de ruptura	N	130±7%	F.I. 1818
Alargamiento relativo	%	-	F.I. 1818
Torsión	-	550	
PTFE - contenido (1)	%	-	PPT 72
Aceite de siliconas - contenido (1)	%	-	PPT 72
Aceite de parafina	%	-	PU03
Grafito		-	
Compresión 450 °C		0	
Perdida de masa,%		0	
Toxicidad		no	

Refuerzo: cobre, latón, acero inoxidable, alambre inconel y otros – a pedido

Aplicación: A causa de la su excelente termorresistencia y de las altas propiedades de aislamiento es conveniente para elaboración de telas, cordeles, cuerdas de baja densidad, con buena termo y electro resistencia. Conveniente sustituto del amianto.

Peligros para la salud humana: No son constatados. Durante el trabajo deben ser usados mascara de protección tipo ligero y vestidos convenientes.

